



# ORIGINAL MÁXIMA PERFORMANCE SILICATE

## Ficha Técnica

### NOME DO PRODUTO: ORIGINAL MÁXIMA PERFORMANCE

A **ORIGINAL MÁXIMA PERFORMANCE** É UMA TINTA COM TECNOLOGIA EUROPEIA, DESENVOLVIDA PARA GARANTIR ÓTIMA COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EM PINTURAS DE PAREDES INTERNAS.

**ONDE APLICAR ORIGINAL MÁXIMA PERFORMANCE:** PRODUTO VERSÁTIL PARA APLICAÇÕES EM ÁREAS INTERNAS DE PAREDES E TETOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>ASPECTO</b>	LÍQUIDO VISCOSO
<b>ASPECTO DO FILME</b>	FOSCO
<b>DENSIDADE A 25°C</b>	1,27 g/cm <sup>3</sup>
<b>C.O.V. (Compostos Orgânicos Voláteis)</b>	20 - 30g/l
<b>CORES</b>	4 CORES PRONTAS

### APLICAÇÃO:

•**PASSO:** ABRA A EMBALAGEM E FAÇA A HOMOGENIZAÇÃO DO PRODUTO, COM O AUXÍLIO DE UMA RÉGUA.

•**PASSO:** DILUA 1L DA ORIGINAL MÁXIMA PERFORMANCE COM 100 ml DE ÁGUA. (10% DE DILUIÇÃO)

•**PASSO:** LEMBRE-SE DE PROTEGER TUDO O QUE NÃO QUER PINTAR, TIPO BATENTES, TOMADAS, RODAPÉ E PORTAS. PROTEJA O CHÃO E OS MÓVEIS COBRINDO-OS ADEQUADAMENTE.

•**PASSO:** RECOMENDAMOS DE 2 A 3 DEMÃOS DE FORMA CRUZADA, PARA ATINGIR A COBERTURA ADEQUADA.

•**PASSO:** AGUARDE A SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE 4 HORAS.

PREPARE SUA SUPERFÍCIE PARA UMA PINTURA PERFEITA!

(NORMA ABNT 13245)

A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR FIRME, COESA, SECA, LIMPA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO E MOFO. AS PARTES SOLTAS DEVERÃO SER RASPADAS, O BRILHO DEVE SER ELIMINADO AO LIXAR.



**QUANTIDADE DE DEMÃOS:** 2 A 3 DEMÃOS

**TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE:** 1 HORA

**TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS:** 4 HORAS

**SECAGEM FINAL:** 12 HORAS

**EMBALAGEM 18L:** ATÉ 90M<sup>2</sup> ACABADOS

**EMBALAGEM 3,6L:** ATÉ 18M<sup>2</sup> ACABADOS

### Vantagens

 **FLEXIBILIDADE E ALTA PERFORMANCE:** TEM PROPRIEDADES ELÁSTICAS E FLEXÍVEIS, O QUE A TORNA ADEQUADA PARA UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ALVENARIA, ZINCO, GALVANIZADO, ENTRE OUTRAS.

 **COBERTURA E ACABAMENTO:** PROPORCIONA ALTA COBERTURA E EXCELENTE ACABAMENTO, RESULTANDO EM UMA APARÊNCIA FINAL DE QUALIDADE.

 **PROTEÇÃO:** OFERECE PROTEÇÃO CONTRA FISSURAS, REDUÇÃO DE TEMPERATURA E RUÍDO NOS AMBIENTES, ALÉM DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DO SOL, CHUVA E VENTO.

 **IMPERMEABILIZAÇÃO:** UMA DAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS É A CAPACIDADE DE IMPERMEABILIZAR COMPLETAMENTE A SUPERFÍCIE, O QUE É CRUCIAL PARA PROTEGER CONTRA A ENTRADA DE ÁGUA E UMIDADE.

 **FÓRMULA HIDORREPELENTE:** POSSUI UMA FÓRMULA EXCLUSIVA HIDORREPELENTE, PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO E DURABILIDADE.

### PREPARE SUA SUPERFÍCIE PARA UMA PINTURA PERFEITA!

(NORMA ABNT 13245) A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR FIRME, COESA, SECA, LIMPA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO E MOFO. AS PARTES SOLTAS DEVERÃO SER RASPADAS, O BRILHO DEVE SER ELIMINADO AO LIXAR.

#### LOCAIS DE APLICAÇÃO

#### COMO PREPARAR A SUPERFÍCIE?

REBOCO NOVO, ARGAMASSA NOVA	ESPERE A SECAGEM E A CURA DO REBOCO (28 DIAS) E APLIQUE O <b>ORIGINAL SELADOR ACRÍLICO</b> . RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.
REPINTURA, BOM ESTADO	LIXAR, RETIRAR O PÓ E APLICAR O <b>ORIGINAL FUNDO PREPARADOR</b> . RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.
IMPERFEIÇÕES RASAS (MENORES QUE 3 mm)	ANTES DE LIXAR: CORRIJA COM <b>ORIGINAL MASSA CORRIDA</b> PARA ÁREAS INTERNAS OU <b>ORIGINAL MASSA ACRÍLICA</b> PARA ÁREAS EXTERNAS. EFETUE O LIXAMENTO DA PAREDE E APÓS ESSA ETAPA APLIQUE A <b>ORIGINAL MÁXIMA PERFORMANCE</b> .
PAREDES COM MOFO	LAVE COM UMA MISTURA DE UMA PARTE ÁGUA SANITÁRIA PARA UMA PARTE DE ÁGUA POTÁVEL. APÓS 1 HORA, ENXAGUE COM ABUNDÂNCIA E AGUARDE A SECAGEM. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.
PAREDES DE GESSO / DRYWALL (ALTA ABSORÇÃO)	UTILIZE O <b>ORIGINAL FUNDO PREPARADOR</b> , PARA CONTROLAR A ABSORÇÃO
PAREDES DESCASCANDO E/OU PINTADAS COM CAL / FIBROCIMENTO	PRIMEIRAMENTE, RASPE OU LIXE RETIRANDO O EXCESSO DE MATERIAL E ENTÃO APLIQUE O <b>ORIGINAL FUNDO PREPARADOR</b> . RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.
IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS (MAIORES QUE 3 mm)	CORRIJA COM MASSA DE REBOCO E AGUARDE O TEMPO DE CURA DE 28 DIAS. APÓS APLIQUE <b>ORIGINAL FUNDO PREPARADOR</b> . RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.
PAREDES COM RESÍDUOS DE GORDURA OU GRAXA	LAVE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUE COM ABUNDÂNCIA E RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM. APÓS ESSA ETAPA PODE PINTAR.
PAREDES COM UMIDADE	PRIMEIRAMENTE DESCUBRA E CORRIJA A CAUSA DA UMIDADE. SOMENTE APÓS ESSA ETAPA, APLIQUE O <b>ORIGINAL FUNDO PREPARADOR</b> . RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

### DICAS/ORIENTAÇÕES PRELIMINARES ANTES DA APLICAÇÃO:



**CONDIÇÃO CLIMÁTICA:** EVITE APLICAÇÃO DO PRODUTO EM DIAS CHUVOSOS, COM TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C E SUPERIOR À 40°C E COM UMIDADE RELATIVA ACIMA DE 90%.



**AÇÃO PREVENTIVA EM DIAS CHUVOSOS:** SE OCORRER CHUVA NOS PRIMEIROS DIAS APÓS A PINTURA, MOLHE TODA A SUPERFÍCIE PARA PREVENIR MANCHAS CAUSADAS PELA EXTRAÇÃO DE SAIS. ESSA MEDIDA É FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DA PINTURA E EVITAR POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES.



**NÚMERO DE DEMÃOS E ACABAMENTOS:** PODE SER NECESSÁRIO APLICAR UM MAIOR NÚMERO DE DEMÃOS DEPENDENDO DA COR E DO ESTADO DO SUBSTRATO. PARA ACABAMENTOS ACETINADOS E SEMI-BRILHO, RECOMENDA-SE INICIAR COM UMA DEMÃO DE TINTA FOSCA NA MESMA COR PARA OBTER UM RESULTADO UNIFORME.



**CUIDADOS NOS PRIMEIROS DIAS:** EVITE ESFREGAR OU FAZER RETOQUES ISOLADOS NOS PRIMEIROS 20 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. ESSA PRECAUÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA UMA SECAGEM UNIFORME E UMA DURABILIDADE PROLONGADA DO PRODUTO.



**DESGASTE NATURAL DE CORES INTENSAS:** CORES INTENSAS PODEM APRESENTAR UM DESGASTE MAIS PRONUNCIADO QUANDO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES, RESULTANDO EM UM LEVE ESBRANQUIÇAMENTO. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESSE FENÔMENO NÃO COMPROMETE A PROTEÇÃO E DURABILIDADE DA TINTA.



**RENDIMENTO E POROSIDADE DO SUBSTRATO:** SAIBA QUE O RENDIMENTO PODE VARIAR DEPENDENDO DA POROSIDADE DO SUBSTRATO, DO MÉTODO DE APLICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DE TESTES EM PEQUENAS ÁREAS ANTES DA APLICAÇÃO COMPLETA PARA UMA AVALIAÇÃO PRECISA.

**CLASSIFICAÇÃO:** NBR 11.702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO 4.5.3 E CONFORME NBR 15079:2019 DO TIPO ECONÔMICA

**ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS:** ARMAZENE A EMBALAGEM NA POSIÇÃO VERTICAL, MANTENDO-A BEM FECHADA PARA EVITAR VAZAMENTOS. EVITE TOMBAMENTOS E DANOS FÍSICOS. ARMAZENE O PRODUTO EM LOCAL SECO E AREJADO, SEM REUTILIZAR A EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, ALIMENTOS OU OUTROS FINS.

#### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

**EMBALAGEM 18L**

**EMBALAGEM 3,6L**

**VALIDADE:** 24 MESES. APÓS ABERTO, O PRODUTO PODE SER ARMAZENADO POR ATÉ SEIS MESES, SEM DILUIÇÃO. PARA GARANTIR A MÁXIMA EFICÁCIA, UTILIZE IMEDIATAMENTE APÓS DILUIR.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS, MICROBIOCIDAS, ESPESSANTES, COALESCENTES, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA.

A FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTA PRODUTO PODE SER OBTIDA POR MEIO DO SITE [www.silicate.com.br](http://www.silicate.com.br)