



### APLICAÇÃO

- PASSO: ABRA A EMBALAGEM E FAÇA A HOMOGENIZAÇÃO DO PRODUTO, COM O AUXÍLIO DE UMA RÉGUA.
- PASSO: DILUA 1 L DA **ORIGINAL ULTRA RENDIMENTO** COM 100 ml DE ÁGUA. (10% DE DILUIÇÃO)
- PASSO: LEMBRE-SE DE PROTEGER TUDO O QUE NÃO QUER PINTAR, TIPO BATENTES, TOMADAS, RODAPÉ E PORTAS. PROTEJA O CHÃO E OS MÓVEIS COBRINDO-OS ADEQUADAMENTE.
- PASSO: RECOMENDAMOS DE 2 A 3 DEMÃOS DE FORMA CRUZADA, PARA ATINGIR A COBERTURA ADEQUADA.
- PASSO: AGUARDE A SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE 4 HORAS.

### PREPARE SUA SUPERFÍCIE PARA UMA PINTURA PERFEITA!

(NORMA ABNT 13245) A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR FIRME, COESA, SECA, LIMPA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO E MOFO. AS PARTES SOLTAS DEVERÃO SER RASPADAS, O BRILHO DEVE SER ELIMINADO AO LIXAR.

## NOME DO PRODUTO: ORIGINAL ULTRA RENDIMENTO

A **ORIGINAL ULTRA RENDIMENTO** É UMA TINTA COM TECNOLOGIA EUROPEIA, DESENVOLVIDA PARA GARANTIR ÓTIMA COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EM PINTURAS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.

ONDE APLICAR **ORIGINAL ULTRA RENDIMENTO**: PRODUTO VERSÁTIL PARA APLICAÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PAREDES E TETOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>ASPECTO</b>	LÍQUIDO VISCOSO
<b>ASPECTO DO FILME</b>	FOSCO
<b>DENSIDADE A 25°C</b>	1,33 g/cm <sup>3</sup>
<b>C.O.V. (Compostos Orgânicos Voláteis)</b>	30 - 40g/L
<b>CORES</b>	4 CORES PRONTAS E CORES DO CATÁLOGO TINTOMÉTRICO.



**QUANTIDADE DE DEMÃOS:** 2 A 3 DEMÃOS



**TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE:** 1 HORA



**TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS:** 4 HORAS



**SECAGEM FINAL:** 12 HORAS



**EMBALAGEM 18L:** ATÉ 120 M<sup>2</sup> ACABADOS



**EMBALAGEM 3,6L:** ATÉ 24 M<sup>2</sup> ACABADOS

## Vantagens



**ACABAMENTO FOSCO:** DISFARÇA IMPERFEIÇÕES, PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE SUAVE E ELEGANTE.



**SEM CHEIRO:** DESFRUTE DE UMA EXPERIÊNCIA DE PINTURA MAIS AGRADÁVEL.



**MAIOR PROTEÇÃO:** FORMULAÇÃO ESPECIAL QUE OFERECE RESISTÊNCIA AO MOFO, MANTENDO SEU AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL.

## Ficha Técnica

### PREPARE SUA SUPERFÍCIE PARA UMA PINTURA PERFEITA

CONFIRA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA GARANTIR O MELHOR RESULTADO AO UTILIZAR NOSSOS PRODUTOS DA LINHA ORIGINAL:

#### LOCAIS DE APLICAÇÃO

#### COMO PREPARAR A SUPERFÍCIE?

##### REBOCO NOVO, ARGAMASSA NOVA

ESPERE A SECAGEM E A CURA DO REBOCO (28 DIAS) E APLIQUE O **ORIGINAL SELADOR ACRÍLICO**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

##### REPINTURA, BOM ESTADO

LIXAR, RETIRAR O PÓ E APLICAR O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

##### IMPERFEIÇÕES RASAS (MENORES QUE 3 mm)

ANTES DE LIXAR: CORRIJA COM **ORIGINAL MASSA CORRIDA** PARA ÁREAS INTERNAS OU **ORIGINAL MASSA ACRÍLICA** PARA ÁREAS EXTERNAS. EFETUE O LIXAMENTO DA PAREDE E APÓS ESSA ETAPA APLIQUE A **ORIGINAL ULTRA RENDIMENTO**.

##### PAREDES COM MOFO

LAVE COM UMA MISTURA DE UMA PARTE ÁGUA SANITÁRIA PARA UMA PARTE DE ÁGUA POTÁVEL. APÓS 1 HORA, ENXAGUE COM ABUNDÂNCIA E AGUARDE A SECAGEM. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

##### PAREDES DE GESSO / DRYWALL (ALTA ABSORÇÃO)

UTILIZE O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**, PARA CONTROLAR A ABSORÇÃO.

##### PAREDES DESCASCANDO E/OU PINTADAS COM CAL / FIBROCIMENTO

PRIMEIRAMENTE, RASPE OU LIXE RETIRANDO O EXCESSO DE MATERIAL E ENTÃO APLIQUE O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

##### IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS (MAIORES QUE 3 mm)

CORRIJA COM MASSA DE REBOCO E AGUARDE O TEMPO DE CURA DE 28 DIAS. APÓS APLIQUE **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

##### PAREDES COM RESÍDUOS DE GORDURA OU GRAXA

LAVE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUE COM ABUNDÂNCIA E RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM. APÓS ESSA ETAPA PODE PINTAR.

##### PAREDES COM UMIDADE

PRIMEIRAMENTE DESCUBRA E CORRIJA A CAUSA DA UMIDADE. SOMENTE APÓS ESSA ETAPA, APLIQUE O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

### DICAS/ORIENTAÇÕES PRELIMINARES ANTES DA APLICAÇÃO:



**CONDIÇÃO CLIMÁTICA:** EVITE APLICAÇÃO DO PRODUTO EM DIAS CHUVOSOS, COM TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C E SUPERIOR À 40°C E COM UMIDADE RELATIVA ACIMA DE 90%.



**AÇÃO PREVENTIVA EM DIAS CHUVOSOS:** SE OCORRER CHUVA NOS PRIMEIROS DIAS APÓS A PINTURA, MOLHE TODA A SUPERFÍCIE PARA PREVENIR MANCHAS CAUSADAS PELA EXTRAÇÃO DE SAIS. ESSA MEDIDA É FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DA PINTURA E EVITAR POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES.



**NÚMERO DE DEMÃOS E ACABAMENTOS:** PODE SER NECESSÁRIO APLICAR UM MAIOR NÚMERO DE DEMÃOS DEPENDENDO DA COR E DO ESTADO DO SUBSTRATO. PARA ACABAMENTOS ACETINADOS E SEMI-BRILHO, RECOMENDA-SE INICIAR COM UMA DEMÃO DE TINTA FOSCA NA MESMA COR PARA OBTER UM RESULTADO UNIFORME.



**CUIDADOS NOS PRIMEIROS DIAS:** EVITE ESFREGAR OU FAZER RETOQUES ISOLADOS NOS PRIMEIROS 20 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. ESSA PRECAUÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA UMA SECAGEM UNIFORME E UMA DURABILIDADE PROLONGADA DO PRODUTO.



**DESGASTE NATURAL DE CORES INTENSAS:** CORES INTENSAS PODEM APRESENTAR UM DESGASTE MAIS PRONUNCIADO QUANDO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES, RESULTANDO EM UM LEVE ESBRANQUIÇAMENTO. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESSE FENÔMENO NÃO COMPROMETE A PROTEÇÃO E DURABILIDADE DA TINTA.



**RENDIMENTO E POROSIDADE DO SUBSTRATO:** SAIBA QUE O RENDIMENTO PODE VARIAR DEPENDENDO DA POROSIDADE DO SUBSTRATO, DO MÉTODO DE APLICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DE TESTES EM PEQUENAS ÁREAS ANTES DA APLICAÇÃO COMPLETA PARA UMA AVALIAÇÃO PRECISA.

**CLASSIFICAÇÃO: NBR 11.702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO 4.5.2 E CONFORME NBR 15079:2019 DO TIPO STANDARD.**

**ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS:** ARMAZENE A EMBALAGEM NA POSIÇÃO VERTICAL, MANTENDO-A BEM FECHADA PARA EVITAR VAZAMENTOS. EVITE TOMBAMENTOS E DANOS FÍSICOS. ARMAZENE O PRODUTO EM LOCAL SECO E AREJADO, SEM REUTILIZAR A EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, ALIMENTOS OU OUTROS FINS.

**EMBALAGEM DISPONÍVEL:**

**EMBALAGEM 18L**

**EMBALAGEM 3,6L**

**VALIDADE:** 24 MESES. APÓS ABERTO, O PRODUTO PODE SER ARMAZENADO POR ATÉ SEIS MESES, SEM DILUIÇÃO. PARA GARANTIR A MÁXIMA EFICÁCIA, UTILIZE IMEDIATAMENTE APÓS DILUIR.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS, MICROBIOCIDAS, ESPESANTES, COALESCENTES, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA.

A FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTE PRODUTO PODE SER OBTIDA POR MEIO DO SITE [www.silicate.com.br](http://www.silicate.com.br)