



### NOME DO PRODUTO: SUPERDRY CHAPISCO

**SUPERDRY CHAPISCO®** É UMA EMULSÃO À BASE DE RESINAS ESPECIAIS COMPATÍVEIS COM CIMENTO, QUE PROPORCIONA ALTA ADERÊNCIA EM CHAPISCOS E ARGAMASSAS EM DIVERSOS SUBSTRATOS. SUA UTILIZAÇÃO REDUZ A PERMEABILIDADE E A RETRAÇÃO DAS ARGAMASSAS, MELHORANDO TAMBÉM A TRABALHABILIDADE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO	LÍQUIDO
COR	BRANCO
pH A 25°C	8,5 - 10,5
DENSIDADE A 25°C	1,05 g/cm <sup>3</sup>

### Vantagens

- FÁCIL DE APLICAR, DIMINUINDO A PERDA POR REBOTE.**
- FÁCIL DE MISTURAR, PRODUTO HOMOGÊNEO.**
- CHAPISCO FORTE, NÃO ESFARELA APÓS SECAGEM.**

### CONSUMO E TRAÇO ORIENTATIVO:

CONSUMO E RENDIMENTO	CONSUMO APROXIMADO (ml/m <sup>2</sup> )	RENDIMENTO POR EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )
CHAPISCO TRADICIONAL PONTE DE ADERÊNCIA EM PISOS REJUNTES	130 - 150 ml/m <sup>2</sup>	ATÉ 120 - 138 m <sup>2</sup>
CHAPISCO ROLADO	200 ml/m <sup>2</sup>	ATÉ 90 m <sup>2</sup>
REPAROS E REVESTIMENTOS	400 ml/m <sup>2</sup>	ATÉ 45 m <sup>2</sup>

### ATENÇÃO

**ARMAZENAMENTO:** ESTOCAR EM LOCAL AREJADO, COBERTO, SECO E COM EMPILHAMENTO DE NO MÁXIMO 3 UNIDADES. MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS, E AFASTADO DE FONTES DE CALOR.

**VALIDADE:** 24 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

**DÚVIDAS:** CONTATE-NOS PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, LEMBRE-SE SEMPRE DE GUARDAR A NOTA FISCAL DO PRODUTO.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** COPOLÍMERO VINÍLICO EM DISPERSÃO EM ÁGUA. VALIDADE: 12 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. DÚVIDAS: CONTATE-NOS PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. LEMBRE-SE SEMPRE DE GUARDAR A NOTA FISCAL DO PRODUTO.

**EMBALAGEM DISPONÍVEL:** O SUPERDRY CHAPISCO ESTÁ DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 3,6L E 18L.

**PRECAUÇÕES:** NA APLICAÇÃO DO PRODUTO, MANTENHA A LATA DO PRODUTO FECHADA PARA CONSERVAR O MESMO. DEIXE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. CASO O PRODUTO TENHA CONTATO COM OS OLHOS OU PELE, LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. SE O PRODUTO FOR INGERIDO, NÃO PROVOQUE O VÔMITO. APÓS ESSES PROCEDIMENTOS, PROCURE O MÉDICO MAIS PRÓXIMO E NÃO ESQUEÇA DE LEVAR ESTA EMBALAGEM. A FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) PODE SER OBTIDA EM NOSSO SITE: [www.silicate.com.br](http://www.silicate.com.br)

### MODO DE USAR:

#### PREPARO DO SUBSTRATO:

ANTES DE APLICAR, É ESSENCIAL CERTIFICAR-SE DE QUE AS SUPERFÍCIES ESTEJAM LIMPAS, POROSAS, SEM ACÚMULO DE PÓ OU OLEOSIDADE, E QUE TENHAM SIDO ADEQUADAMENTE UMEDECIDAS.

#### PREPARO DO PRODUTO:

ANTES DE USAR, É NECESSÁRIO EFETUAR A MISTURA. ADICIONE O **SUPERDRY CHAPISCO®** COM A ÁGUA DE AMASSAMENTO NA QUANTIDADE ADEQUADA PARA O TIPO DE APLICAÇÃO DESEJADA.

**CHAPISCO TRADICIONAL:** TRAÇO INDICADO NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE CIMENTO PARA 3 PARTES DE AREIA MÉDIA. EM SEGUIDA, DILUA O **SUPERDRY CHAPISCO®** NA ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE **SUPERDRY CHAPISCO®** PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME. APLIQUE A MISTURA UTILIZANDO UMA COLHER DE PEDREIRO.

**CHAPISCO ROLADO:** TRAÇO INDICADO NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE CIMENTO PARA 3 PARTES DE AREIA MÉDIA. EM SEGUIDA, DILUA O **SUPERDRY CHAPISCO®** NA ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE **SUPERDRY CHAPISCO®** PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME. APLIQUE A MISTURA USANDO UM ROLO APROPRIADO PARA CHAPISCO OU UM ROLO DE TEXTURA.

**PONTE DE ADERÊNCIA EM PISO:** TRAÇO INDICADO NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE CIMENTO PARA 3 PARTES DE AREIA MÉDIA. ADICIONE O **SUPERDRY CHAPISCO®** À ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE **SUPERDRY CHAPISCO®** PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME. APLIQUE A MISTURA COM UM VASSOURÃO E LANCE A ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO SIMULTANEAMENTE.

**REJUNTE:** O **SUPERDRY CHAPISCO®** É COMPATÍVEL COM REJUNTE PRÉ-MISTURADO, MAS, UMA VEZ QUE ATUA COMO ADESIVO, É CRUCIAL ASSEGURAR A LIMPEZA DO REJUNTE NO PRAZO DE 15 A 30 MINUTOS APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ADICIONE O **SUPERDRY CHAPISCO®** À ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE **1 PARTE DE SUPERDRY CHAPISCO®** PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME. NÃO RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE CIMENTOS DE PEGA LENTA (CP III e CP IV).