

# SUPERDRY TINTA ASFÁLTICA



## Ficha Técnica



### APLICAÇÃO E RENDIMENTO:

FAZER A APLICAÇÃO COM TRINCHA, VASSOURA DE CERDAS MACIAS, ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE PELO CURTO. SUPERDRY TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE® É APLICADO DE 2 A 3 DEMÃOS, COM INTERVALO MÍNIMO DE 8 A 12 HORAS ENTRE CADA DEMÃO PARA SECAGEM. CURA TOTAL EM 72 HORAS. MISTURAR TODO O CONTEÚDO DA EMBALAGEM PARA DEIXÁ-LO HOMOGÊNEO, UTILIZANDO FERRAMENTA LIMPA PARA EVITAR A SUA CONTAMINAÇÃO. RECOMENDA-SE APLICAR A 1ª DEMÃO DILUÍDA EM ATÉ 10% DE ÁGUA, OBSERVANDO A POROSIDADE E A PENETRAÇÃO DO MATERIAL. APLIQUE AS DEMÃOS SEGUINTE SEM DILUIÇÃO, ATÉ ATINGIR O CONSUMO RECOMENDADO PARA CADA SUPERFÍCIE. AGUARDE O INTERVALO DE 8 A 12 HORAS ENTRE DEMÃOS, OBSERVANDO SEMPRE A SECAGEM TOTAL DA CAMADA ANTERIOR, CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE DE 25°C E BOA VENTILAÇÃO.

### SUPERFÍCIES HORIZONTAIS:

APLICAR DE 4 A 6 DEMÃOS CAMADAS CRUZADAS. EM RODAPÉS, A APLICAÇÃO DEVE TER ALTURA MÍNIMA DE 40 CM DO PISO ACABADO. NOS RALOS, DEVERÁ SER APLICADO COM 10 CM DE PROFUNDIDADE. PARA ÁREAS MAIORES QUE 30 M<sup>2</sup>, NAS JUNTAS, RALOS, CANTOS E TUBULAÇÕES, É INDICADA A APLICAÇÃO DE UM REFORÇO ESTRUTURANTE COM TELA DE POLIÉSTER, ENTRE A 2ª E 3ª DEMÃOS. CONSUMO TOTAL DE 1,40 A 2,10 KG/M<sup>2</sup>.

### FACHADAS:

APLICAR 3 A 4 DEMÃOS, AGUARDANDO SEMPRE A SECAGEM COMPLETA DA DEMÃO ANTERIOR. CONSUMO TOTAL DE 1 A 1,40 KG/M<sup>2</sup>.

### BALDRAMES E FUNDAÇÕES:

APLICAR 2 A 3 DEMÃOS. AS ÁREAS DEVEM ESTAR LAVADAS, ESCOVADAS E NÃO CONTER A PRESENÇA DE DESMOLDANTES OU OUTROS ÓLEOS QUE PREJUDIQUEM A ADERÊNCIA DO PRODUTO. CONSUMO TOTAL DE 0,70 A 1,40 KG/M<sup>2</sup>.

O PRODUTO PODE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS, MAS NUNCA EM SUPERFÍCIES ENCHARCADAS.

### NOME DO PRODUTO: SUPERDRY TINTA ASFÁLTICA

**SUPERDRY TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE®** É UMA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE FORMA UMA BARREIRA IMPERMEÁVEL. ESTA TINTA PROTEGE ESTRUTURAS DE CONCRETO E ALVENARIA REVESTIDAS COM ARGAMASSA QUANDO EXPOSTAS AO SOLO, À ÁGUA E A AMBIENTES AGRESSIVOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO	LÍQUIDO
COR	MARROM ESCURO
pH A 25°C	7 - 10
DENSIDADE A 25°C	1,0 / 1,05 g/cm <sup>3</sup>



- ✓ EXCELENTE ELASTICIDADE E ADERÊNCIA.
- ✓ PODE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS OU SECA.
- ✓ APLICAÇÃO SIMPLES E A FRIO.



- ✓ FUNDAÇÕES EM GERAL
- ✓ BALDRAMES
- ✓ SAPATAS E BLOCOS
- ✓ MUROS DE ARRIMO



- ✓ ALICERCES
- ✓ ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO, ALVENARIA E CONCRETO
- ✓ ESTRUTURAS METÁLICAS
- ✓ MADEIRAS NÃO EXPOSTAS A INTEMPÉRIES

**PREPARO DA SUPERFÍCIE:** A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA, ISENTA DE PÓ, VERNIZES, TINTAS, DESMOLDANTES, CERAS, FUNGOS, CARBONATAÇÃO, BOLOR OU QUALQUER TIPO DE MATERIAL QUE POSSA PREJUDICAR A ADERÊNCIA DO SUPERDRY TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE®.

É NECESSÁRIO QUE A SUPERFÍCIE ESTEJA ÁSPERA E TER POROSIDADE PARA PERFEITA IMPREGNAÇÃO DO PRODUTO. AS SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ARGAMASSA A SEREM PINTADAS PODEM APRESENTAR UM NÍVEL DE UMIDADE, DESDE QUE NÃO ESTEJAM EXCESSIVAMENTE ENCHARCADAS.

SE NECESSÁRIO, REALIZE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO COM UM CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DA ÁGUA. A ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DEVE SER PREPARADA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE CIMENTO PARA 3 PARTES DE AREIA MÉDIA, JUNTAMENTE COM SUPERDRY CHAPISCO® NA ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE SUPERDRY CHAPISCO® PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME, A FIM DE OBTER UMA MAIOR ADERÊNCIA AO SUBSTRATO.

ESSA ARGAMASSA DEVE SER APLICADA COM UM ACABAMENTO DESEMPENADO E UMA ESPESSURA MÍNIMA DE 2 cm. CERTIFIQUE-SE DE ARREDONDAR TODOS OS CANTOS E ARESTAS PARA UMA MELHOR ADERÊNCIA DO PRODUTO. NAS ÁREAS VERTICAIS DE ALVENARIA, APLIQUE UMA ARGAMASSA DE CHAPISCO NA PROPORÇÃO DE UMA 1 PARTE DE CIMENTO PARA 3 PARTES DE AREIA MÉDIA, JUNTAMENTE COM SUPERDRY CHAPISCO® NA ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE SUPERDRY CHAPISCO® PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME. SEGUIDO PELA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DESEMPENADA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE CIMENTO PARA 4 PARTES DE AREIA MÉDIA, JUNTAMENTE COM SUPERDRY CHAPISCO® NA ÁGUA DE MISTURA NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE SUPERDRY CHAPISCO® PARA 2 PARTES DE ÁGUA, EM VOLUME.

AGUARDAR A SECAGEM DA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, COM MÍNIMO DE 7 DIAS ANTES DE APLICAR O PRODUTO. A APLICAÇÃO EM SUBSTRATOS METÁLICOS, DEVE SER FEITA COM JATEAMENTO ABRASIVO PARA A REMOÇÃO DE PRODUTOS DE CORROSÃO.

**PREPARO DO PRODUTO:** MISTURE O SUPERDRY TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE® ANTES DE USAR, UTILIZANDO UMA FERRAMENTA LIMPA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO.

**ATENÇÃO E RESTRIÇÃO DE USO:** ACONSELHAMOS SEMPRE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PRELIMINARES EM CONDIÇÕES DE OBRAS, SOB MONITORAMENTO DO TÉCNICO OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. ESSE PRODUTO NÃO TEM RESISTÊNCIA MECÂNICA AO TRÁFEGO OU À ABRASÃO. NÃO AQUEÇA ESSE PRODUTO. NÃO DEIXAR O PRODUTO EXPOSTO A INTEMPÉRIES. NÃO UTILIZAR EM SUBSTRATOS ÚMIDOS E EM TEMPO CHUVOSO. ESSE PRODUTO NÃO ACEITA A APLICAÇÃO DIRETAMENTE SOBRE ELE DE ARGAMASSA COLANTE DE REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS OU TACOS. NÃO UTILIZAR SOBRE JUNTAS DE EXPANSÃO, FISSURAS ESTRUTURAIS OU RACHADURAS. NÃO UTILIZAR EM LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS E EM LOCAIS SUJEITOS À PRESSÃO HIDROSTÁTICA NEGATIVA. ESSE PRODUTO NÃO DEVE SER MISTURADO OU ADICIONADO COM OUTROS PRODUTOS. **MEIO AMBIENTE:** O DESCARTE DAS EMBALAGENS E RESÍDUOS DA APLICAÇÃO DEVEM SER FEITOS EM LOCAL ADEQUADO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO LOCAL VIGENTE. EM CASO DE DERRAMAMENTO NO SOLO, PROVIDENCIE A CONTENÇÃO E LIMPEZA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SOLO OU CURSOS DE ÁGUA. **ARMAZENAMENTO:** ESTOCAR EM LOCAL AREJADO, COBERTO, SECO E COM EMPILHAMENTO DE NO MÁXIMO 3 UNIDADES. MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS E AFASTADO DE FONTES DE CALOR. **COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** EMULSÃO ASFÁLTICA BASE ÁGUA. **VALIDADE:** 24 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. **DÚVIDAS:** CONTATE-NOS PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, LEMBRE-SE SEMPRE DE GUARDAR A NOTA FISCAL DO PRODUTO. **PRECAUÇÕES:** NA APLICAÇÃO DO PRODUTO, MANTENHA A LATA DO PRODUTO FECHADA PARA CONSERVAR O MESMO. DEIXE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. CASO O PRODUTO TENHA CONTATO COM OS OLHOS OU PELE, LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO. APÓS ESSES PROCEDIMENTOS, PROCURE O MÉDICO MAIS PRÓXIMO E NÃO ESQUEÇA DE LEVAR ESTA EMBALAGEM. A FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTA PRODUTO PODE SER OBTIDA POR MEIO DO SITE [WWW.SILICATE.COM.BR](http://WWW.SILICATE.COM.BR).



**ATENÇÃO**